

SCHEDA TECNICA

IDROREPEL 100

IDROREPELENTE PER PIETRE

DESCRIZIONE

Idrorepellente silossanico, formulato espressamente per l'impregnazione di materiali edili assorbenti a media ed alta porosità tipo: marmo, granito, cotto, beola, cemento ecc...

E' particolarmente indicato per facciate in mattoni, fibrocemento, pietre naturali ed artificiali con leganti a base minerale, manufatti in cemento ecc...

IDROREPEL 100 è caratterizzato da:

- eccellente effetto perla
- permeabilità al vapore acqueo
- assenza di variazione cromatiche se applicato nelle giuste dosi
- buona durata nel tempo
- potere protettivo contro lo smog e la polvere
- con il giusto dosaggio non lascia tracce superficiali



IMPIEGO

La superficie e/o i sottofondi devono essere perfettamente asciutti, puliti, senza sali solubili presenti e dove non si manifestino fenomeni di umidità ascendente.

Per pavimenti appena posati, applicare solo dopo la completa asciugatura, almeno 20 giorni.

Applicare **IDROREPEL 100** con pennello o pistola a spruzzo a bassa pressione

E' opportuno applicare **IDROREPEL 100** su superfici fredde e non esposte alle irradiazioni solari dirette, nei mesi estivi.

Si consiglia di effettuare il trattamento in ambiente tra gli 5°C e i 25°C, e non sotto il sole diretto nei mesi caldi.

Durante l'applicazione del prodotto è opportuno proteggere la vegetazione circostante, finestre, infissi in alluminio con pellicole protettive in polietilene.

Su superfici molto assorbenti, applicare una seconda mano a distanza di qualche ora.

A causa dell'eterogeneità dei supporti da trattare, effettuare prove preliminari prima della messa in opera definitiva.

- Trattamento con temperature miti e non sotto il sole diretto nei mesi caldi
- Effettuare prove preliminari prima della messa in opera definitiva
- Aerare il locale durante l'applicazione

CONFEZIONI

Contenitori da: 1 litro, 5 litri, 30 litri, 50 litri.

STOCCAGGIO

12 mesi in contenitori ermeticamente chiusi a temperatura inferiore ai 25°C.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	:	Liquido
Colore	:	Paglierino
Odore	:	Caratteristico
Peso specifico	:	0.782 - 0.792 g/cc

AVVERTENZE

Componenti : Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici

Indicazioni di pericolo

- H226 Liquido e vapori infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere/ superfici riscaldate. Non fumare.
P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P331 NON provocare il vomito.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P370+P378 In caso di incendio: non usare getti d'acqua, estinguere con agenti appropriati quali anidride carbonica, schiuma, polvere chimica.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/ regionale/ nazionale/ internazionale.

Tutte le informazioni riportate in questa scheda, sono ottenute dalla nostra esperienza e conoscenza attuale, ma non costituiscono in alcun modo responsabilità da parte della nostra società.

Si consiglia pertanto l'utilizzatore, di effettuare prove preliminari prima della messa in opera definitiva del prodotto.